親水性付与剤/帯電防止付与剤 HYDROPHILIC GRANT AGENT ANTISTATIC AGENT



ACRIT アクリット8WX-NSシリーズ


無溶剤型親水性アクリルポリマー

Solventless hydrophilic acrylic polymer

アクリット8WX-NSシリーズは無溶剤型親水性ポリマーで、親水化剤としてご使用頂けます。

特 徵 Advantage

- 親水性付与
 - 樹脂塗膜を親水膜に改質します。
- 2 無溶剤系親水化材
 - 無溶剤系塗料に親水性を付与できます。
- 3 C=Cにより、
 - C=Cにより、UV硬化後の耐久性が良好。
- 1 Making a surface hydrophilic
 - Hydrophillic effect can be obtained through adding a small quantity.
- 2 Solventlesshydrophilicagent
 - 8WX-NS can hydrophilize solventless coating composition.
- 3 High water resistance
 - 8WX-NS cured product cured by UV is good in water resistane.



■性状値 Properties value

品名	不揮発分 _[%]	樹脂/モノマー	粘度[mPa·s]	酸価 _[mgKOH/g]
Name	Non-Volatile	Polymer / Monomer	Viscosity	Acid Value
8WX-046-NS	100%	85/15	3,000±1,000	25±5

^{*}粘度: BM 粘度計/25℃

物 性 Performance information

■親水性試験 <主剤:DPHA/NDDA=75/25> Test of hydrophilized coating <Main agent:DPHA/NDDA=75/25>

品名 Name	8WX添加量 The retio of 8WX to main agent	接触角[*] Contact angle			耐SW性
		初期 Initial evaluation	流水試験 Flowing water test	耐湿熱試験 Testing humidity heat resistance	Mar resistance
8WXなし	0%	62	62	61	\circ
8WX-046-NS	3%	29	55	30	\circ
	5%	29	45	30	0
	10%	20	54	25	0

- *主剤: NDDA→1,9-ノナンジオールジアクリレート 硬化条件: 照射量→500mJ/cm²・1500mW/cm² 膜厚→5 μ 基材→PET 測定機器: KSV 社製 CAM200
- *耐SW性:○→傷なし △→傷数本 ×→傷多数 *耐湿熱試験:60℃/80%/48Hrs

『順/亚飛പ級 · 60 C/ 60%/ 46 NIS

用 **途** Application example

- 防雲フィルム
- ・光学フィルム
- ・その他、各種親水性付与など

※樹脂系によっては非相溶になる可能性があります。

※カスタマイズを得意としておりますので、各種改良が可能です。

